



URAI PAINTS

LOBSTER Shield

Special Primer

สีรองพื้นปูนสำหรับปูนฉาบเสร็จใหม่



L 542 Special Primer



- ทาบนปูนฉาบเสร็จใหม่ได้ หลังทิ้งให้แห้ง 2 วัน ในกรณีงานเร่งด่วน
- ป้องกันสีซีดหรือเป็นด่างเป็นดวงจากสภาพต่างของพื้นผิว
- ป้องกันสีฟอง, สีลอกล่อนบนผนังซีเมนต์ที่มีความชื้น (ไม่เกิน 25%)
- ป้องกันคราบเกลือ, ตะครัน้ำและเชื้อราเนื่องจากความชื้นของผนังปูนใหม่




สีเป็นด่างเป็นดวง
Fading



สีเป็นคราบเกลือ
Efflorescence



สภาพพื้นผิวฟุ้งซอสต์
Chalking



สีฟอง, ลอกล่อน
Blistering & Peeling



สีขึ้นราและตะครัน้ำ
Fungi and Algae

For Exterior & Interior



LOBSTER Shield Special Primer

For Exterior & Interior

สีรองพื้นปูนสำหรับปูนฉาบเสร็จใหม่



คุณสมบัติ LOBSTER Shield Special Primer Is a acrylic-solvent based primer for application on new or old masonry surfaces including fibre-cement board, gypsum board and wood-cement board. It can protect the subsequent coating from the alkalinity of uncompletely dry surfaces (< 25% damped) Because the free water of the uncured cement will cause hydration and subsequent deterioration of the paint film and result in many premature paint failures such as fading, efflorescence, chalking, blistering, peeling etc.

LOBSTER Shield Special Primer ผลิตจากอะคริลิคเรซินที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันสีทับหน้า จากสภาพพื้นผิวปูนฉาบใหม่ที่มีฤทธิ์เป็นด่าง ช่วยจัดปัญหาสีต่าง, สีซีดจางจากปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากปูนซีเมนต์, ป้องกันคราบเกลือ และความชื้นอันส่งผลให้ฟิล์มสีทับหน้าพองและลอกจนจึงเหมาะสำหรับใช้ทาเป็นสีรองพื้นบนพื้นผิวปูนทุกชนิดทั้งเก่าหรือใหม่ ผนังสำเร็จรูปต่างๆ เช่น ไม้ฝา, ไม้อัดซีเมนต์, ผนังฉาบยิปซัม, กระเบื้องแผ่นเรียบอื่นๆ ที่มีความชื้นไม่เกิน 25% ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

Specification : ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสี Type	ลักษณะฟิล์มสี Texture	ชนิดเครื่องมือ Application	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./เทกลอน/เทียว) Coverage (SQM./GL./COAT)	การผสมก่อน การใช้งาน Dilution	ระยะเวลาแห้ง (ชม.) Drying Time	
					แห้งผิว Dry To Touch	แห้งทากับได้ Dry To Recoat
Acrylic Solvent Based Primer ระบบน้ำมันอะคริลิคเรซิน	White-Matt ขาวด้าน	Brush, Roller or Spray Gun แปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	35 - 40	Ready to use. In case of need. (Suggest : Thinner Number A 850) ไม่ต้องผสม (หากต้องการผสม ผสมด้วยทินเนอร์ A 850)	Dry to touch 30 min 30 นาที	Dry to Recoat 2 hr. 2 ชั่วโมง

(กรณีพื้นผิวไม่เรียบหรือมีรูรูรุมมาก : พื้นที่การทาต่อเทกลอนจะลดน้อยลง ทนายเหตุตัวเลขการปกคลุมเป็นเพียงค่าเฉลี่ยที่ใช้อ้างอิงเท่านั้น ในทางปฏิบัติงานจริงขึ้นอยู่กับชนิดของพื้นผิวเป็นสำคัญ)

Coating System : ระบบการทาสี

New Surface : พื้นผิวปูนใหม่

ขั้นตอนที่ 1 ทมเตรียมพื้นผิว

Old Surface : พื้นผิวปูนเก่า

- Ensure the surface to be painted is dry (leave at least 2 days)
- ควรทิ้งพื้นผิวปูนให้แห้งก่อนทาสี (อย่างน้อย 2 วัน ในกรณีงานเร่งด่วน)
- The surface has to be clean (free from dirt, cement dust and waxy-contaminant)
- ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น, ผงซีเมนต์ และคราบไขมัน
- Repair minor defects with the suitable filler
- อุดไม้วรอยแตกให้เรียบ

- Remove all loose old paint or powdering residue by scraping with a stiff fibre brush or spatula under running water
- ทำความสะอาดพื้นผิวให้ทั่วด้วยน้ำ สีสีกาที่เสื่อมสภาพต้องขูดออกให้หมด
- Treat area affected by mold or algae with water and Lobster Shield Mold Wash, After 24hr. is then rinsed with water again an allow to dry before repainting
- ครอบราและตะไคร่น้ำให้ล้างออกด้วยน้ำ และทาน้ำยากำจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำ LOBSTER Shield Mold Wash แล้วทิ้งไว้ 24 ชม. ล้างออกด้วยน้ำอีกครั้ง ปล่อยให้พื้นผิวให้แห้ง
- Repair minor defects with the suitable filler
- อุดไม้วรอยแตกให้เรียบ

- Apply 1 coat of Lobster Shield Special Primer
- ทาสีรองพื้นปูนสำหรับปูนฉาบเสร็จใหม่ 1 เทียว

ขั้นตอนที่ 2 ทมสีรองพื้น

- Apply 1 coat of Lobster Shield Special Primer
- ทาสีรองพื้นปูนสำหรับปูนฉาบเสร็จใหม่ 1 เทียว

ขั้นตอนที่ 3 ทมสีทับหน้า

- Apply 2 coat of Lobster Shield Super Acrylic-Water Based Paint
- ทาสีน้ำอะคริลิค LOBSTER Shield 2 เทียว

- Apply 2 coat of Lobster Shield Super Acrylic-Water Based Paint
- ทาสีน้ำอะคริลิค LOBSTER Shield 2 เทียว

คำเตือน เก็บให้พ้นมือเด็ก เก็บในที่ร่ม ถ้าสีเข้าตา ให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากๆ

CAUTION Keep away from children and store in shady place. In case of contact with eye, rinse immediately with plenty of water.



บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด
U.R. CHEMICAL CO., LTD.

52.54 ซ.สาทร 11 แยก 3 ก.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. (662) 676-0421-7, 287-4518, 287-4516, 213-1768
แฟกซ์. (662) 213-1780, 676-0420
http://www.urchemical.com

URAI PHANICH CO., LTD.

541 SOI SATHORN 11 (SECT.3), SATHORN TAI ROAD,
YANNAWA, SATHORN, BANGKOK 10120 THAILAND.
Tel. (662) 676-0421-7 Fax. (662) 213-1780
U.R.CHEMICAL CO., LTD.
52.54 SOI SATHORN 11 (SECT.3), SATHORN TAI ROAD,
YANNAWA, SATHORN, BANGKOK 10120 THAILAND.
Tel. (662) 676-0421-7 Fax. (662) 213-1780

U.R.CHEMICAL (VIETNAM) CO., LTD.

NGO QUYEN ST. HADONG, HATAY PROVINCE (IN THE NORTH)
URAI PHANICH (VIETNAM) CO., LTD.
BIEN HOA INDUSTRIAL ZONE 2 DONGNAI PROVINCE (IN THE SOUTH)
U.R.CHEMICAL (CAMBODIA) CO., LTD.
PHUM TRAPEANG POEJ KHM PEDUK SROK, PHNOM PENH KANDOL PROVINCE

MYANMAR U.R.CHEMICAL CO., LTD.

181 HLAY THIN TWIN WUN U. CHAIN STREET HLANG THAR YAR
INDUSTRIAL ZONE 2 YANGON MYANMAR
URAI PHANICH (LAOS) CO., LTD.
BANSOMSANUK MUANGHATSAPHONG VIENTIANE, LAO P.D.R.
URAI PHANICH (LAOS) CO., LTD.
CHAMPASAK BRANCH, LAO P.D.R.